



COLETE BALÍSTICO

Colete PRO - Tático e Ostensivo - Nível IIIA

Colete de alta performance e resistência, composto predominantemente em aramida multiaxial com níveis de proteção acima dos exigidos pela norma, além de durabilidade e conforto. Composto por 98% de aramida multiaxial e 2% de espuma expansiva para redução do trauma. O resultado é o V50 superior a 520 m/s e V05 de superior 488 m/s para o calibre 9mm e representa um desempenho superior ao exigido pela norma NIJ 0101.04 Rev.A.



NOME COMERCIAL WKR PRO

NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A

DESIGN

- **Configuração:**
Mutiaxial em Aramida + Redutor de Trauma
- **Material:**
Predominante em Aramida Dupont™ Kevlar®
- **Tecido do painel balístico:**
Aramida Multiaxial High Tenacity

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Modelo:** WKRNIIIAK520
- **Tipo de ameaça:** Nível III-A NIJ0101.04 REV.A
- **Teste padrão:** Standard

DESEMPENHO

- Densidade da área 5,800 kg/m² (± 5%)
- Espessura 8,5mm (± 0,5)
- V50 - 9MM FMJ RN 124GR 520m/s
- V50 - .44 Mag SJHP 240GR..... 495 m/s
- V05 - 9MM FMJ RN 124GR ± 488 m/s
- Trauma 9MM (médio) 28mm
- Trauma .44 Mag (médio)..... 41mm

TECNOLOGIAS APLICADAS

- Painel Balístico Multiaxial de Aramida Dupont™Kevlar®
- Sistema de atenuação de trauma .. Espuma expansiva
- Capa Interna (Tecido) Poliamida 6.6, impermeável e resistência UVA-UVB
- Capa Externa Personalizada Conforme solicitação do cliente
- Possui face de impacto Aplicável

FLEXIBILIDADE

- **Protocolo (NT SENASP 003)** 60% em média
*protocolo interno WKR

LIMITES DE INTEMPÉRIES

- Temperatura máxima de uso* 70°C
- Umidade máxima de uso ** 100%
- Bloqueio infra vermelho 100%
- * ensaio segundo condicionamento da norma NBR15000
- ** ensaio definido na norma NIJ0101.04 Rev. A

ARMAZENAMENTO

- Não dobrar, não amassar, não guardar úmido.
- Se úmido, secar à sombra em ambiente arejado.

LIMPEZA

- Capa externa: lavagem simples, à mão com sabão neutro e água morna. Após a lavagem, secar à sombra e apenas após a secagem completa, inserir o painel balístico.
- Painel balístico: utilizar um pano limpo umedecido em água



WKR PRIME
BALLISTIC

Prime em Balística, Prime em Tudo.



(11) 9 1636-7754



guile.horta@wkrprime.com.br



www.wkrprime.com.br

